

MACtab White MP 747 Century 6

FACE

Papier écriture blanc, sans bois, fini machine, qui allie des qualités d'absorption, un excellent lissé et une bonne accroche de l'encre à une bonne résistance ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances de transformation d'étiquettes et une bonne qualité d'impression générale.

Application

Le MACtab est un papier velin de qualité supérieure.
Il convient aux étiquettes d'usage courant lorsqu'une bonne qualité d'impression est requise.
Le MACtab peut être imprimé selon tout procédé d'impression courant.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	74 ± 5 µm		ISO 534
Poids	75 ± 5 gr/sqm		ISO 536
Résistance à la traction	min. 68 N/15 mm	S.M.	ISO 1924-1
	min. 40 N/15 mm	S.T.	
Opacité	≥ 84 %		ISO 2471
Satinage	min 180 sec		Bekk

ADHESIF

Adhésif permanent fabriqué sur base de caoutchouc synthétique.

Son tack et son adhésion élevés en font un adhésif polyvalent utilisable sur de nombreux types de substrats à basse ou haute énergie de surface. Toutefois, il n'est pas recommandé sur des matières synthétiques contenant des plastifiants.

Le MP 747 a été conçu en vue de combiner de bonnes propriétés d'adhésion et de découpe rotative ou à plat très rapides.

Il est conforme aux réglementations FDA/BgVV pour contact indirect avec les aliments.

Certification : Contact indirect avec certains aliments (18957 U 03)

Propriétés

Adhésion immédiate	≥ 11	N/25 mm sur acier inox	FTM 9
Température d'application	min + 5°C		
Température d'utilisation	- 20°C à + 70°C		

PROTECTEUR

Papier protecteur glassine super calandré, très flexible, offrant à la fois une excellente résistance mécanique et une épaisseur régulière, permettant une transformation rapide et aisée ainsi qu'une bonne transparence pour la lecture optique.

Spécialement destiné à la découpe rotative ou à plat.

Caractéristiques techniques

Epaisseur	55 ± 6 µm		ISO 534
Poids	62 ± 5 gr/m ²		ISO 536
Résistance à la traction	min. 5 kN/m	S.M.	ISO 1924
Transparence	minimum 40 %		DIN 53147

Durée de vie : 2 ans quand stocké entre 15-25°C, 50 % d'humidité relative, dans l'emballage d'origine.



MACtac Europe
Bd Kennedy, Zoning Industriel, Zone B
B-7060 Soignies Belgium
Phone : +32 (0) 67 346 211
Fax : +32 (0) 67 346 339
www.mactac-europe.com
e-mail : mactac.europe@mactac.com

Tous les produits MACtac font l'objet d'un contrôle de qualité vigilant pendant tout le processus de fabrication ; par conséquent, ils sont réputés être des produits de bonne qualité marchande et exempts de défaut de fabrication.

Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des recherches que la société considère comme sûres ; elles ne constituent cependant pas une garantie.

Etant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le vendeur ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits.