

## SUPEROPAQUE MP 747 Century 6

### FACE

**Papier calandré sans bois couché d'aspect satiné , d'une opacité totale.**  
 Peut être imprimé par tous les procédés courants.

#### Application

Grâce à son opacité totale, le SUPEROPAQUE est utilisé pour la production d'étiquettes, d'aspect mat, de corrections de prix ou de textes, erreurs d'impression, données périmées.

#### Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	63 ± 6 µm	ISO 534
<b>Poids</b>	83 ± 7 gr/sqm	ISO 536
<b>Résistance à la traction</b>	min. 52 N/15 mm	S.M. ISO 1924-1
	min. 32 N/15 mm	S.T.

### ADHESIF

**Adhésif permanent fabriqué sur base de caoutchouc synthétique.**

Son tack et son adhésion élevés en font un adhésif polyvalent utilisable sur de nombreux types de substrats à basse ou haute énergie de surface. Toutefois, il n'est pas recommandé sur des matières synthétiques contenant des plastifiants.

Le MP 747 a été conçu en vue de combiner de bonnes propriétés d'adhésion et de découpe rotative ou à plat très rapides.

Il est conforme aux réglementations FDA/BgVV pour contact indirect avec les aliments.

**Certification :** Contact indirect avec certains aliments ( 18957 U 03 )

#### Propriétés

<b>Adhésion immédiate</b>	min. 15	N/25 mm sur acier inox	FTM 9
<b>Température d'application</b>	+ 10°C		
<b>Température d'utilisation</b>	- 30°C à + 70°C		

### PROTECTEUR

Papier protecteur glassine super calandré, très flexible, offrant à la fois une excellente résistance mécanique et une épaisseur régulière, permettant une transformation rapide et aisée ainsi qu'une bonne transparence pour la lecture optique. Spécialement destiné à la découpe rotative ou à plat.

#### Caractéristiques techniques

<b>Epaisseur</b>	55 ± 6 µm	ISO 534
<b>Poids</b>	62 ± 5 gr/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Résistance à la traction</b>	min. 5 kN/m	S.M. ISO 1924
<b>Transparence</b>	minimum 40 %	DIN 53147

**Durée de vie :** 2 ans quand stocké entre 15-25°C, 50 % d'humidité relative, dans l'emballage d'origine.



---

MACtac Europe  
Bd Kennedy, Zoning Industriel, Zone B  
B-7060 Soignies Belgium  
Phone : +32 (0) 67 346 211  
Fax : +32 (0) 67 346 339  
[www.mactac-europe.com](http://www.mactac-europe.com)  
e-mail : mactac.europe@mactac.com

---

*Tous les produits MACtac font l'objet d'un contrôle de qualité vigilant pendant tout le processus de fabrication ; par conséquent, ils sont réputés être des produits de bonne qualité marchande et exempts de défaut de fabrication.*

*Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des recherches que la société considère comme sûres ; elles ne constituent cependant pas une garantie.*

*Etant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le vendeur ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits.*